



0099

Aridos Gamen, S. L.

Edificio La Estrella. C/ Berroa nº 4 Oficina 511

31192 Tajonar, Navarra

04

0099 / CPD / A60 / 0106

EN 12620

Áridos para hormigón

Tamaño de las partículas	Valor declarado	4 / 11	(d / D)
Granulometría*	Categoría	Gc 85 / 20	
Forma de las partículas	Categoría	FI 35	
Densidad de las partículas	Valor declarado	2.60	(Mg/m <sup>3</sup> )
Finos	Categoría	f 1.5	
Resistencia a la fragmentación del árido grueso	Categoría	LA 25	
Resistencia al pulimento	Categoría	CPA <sub>44</sub>	
Cloruros	Valor declarado	N. C.	(% C)
Sulfatos solubles en ácido	Categoría	AS <sub>0.2</sub>	
Azufre total	Valor declarado	0.08	(% S)
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y de endurecimiento del hormigón	Valor declarado	N. C.	Tiempo de fraguado en minutos y resistencia a la compresión S%
Absorción de agua	Valor declarado	1.3	(% WA)
Resistencia al hielo y al deshielo	Categoría	MS18	
Reactividad	Valor declarado	No reactivo	

Observaciones:

El porcentaje de material retenido en el tamiz D puede ser igual a 0. La distribución de la granulometría es la siguiente:

Tamaño Tamiz mm.	Porcentaje que pasa (en masa)			
	11.2	8	5.6	4
Cantidad	100 - 65	95 - 5	35 - 0	20 - 0

Tajonar, a 26 de diciembre de 2005